

Furryman Sp. z o.o.
os. Bukowa 39
34-424 Maruszyna

Wasz znak: -
Wasza data: 11.01.2024

Nasz znak: BL-BS-910/6/2024
Łódź, dn. 24.01.2024

**SPRAWOZDANIE/ŚWIADECTWO*)
Z BADAŃ NR 8/2024/BL-BS**

Liczba stron: 2
Liczba egz.: 2

Zleceniodawca: Furryman Sp. z o.o., os. Bukowa 39, 34-424 Maruszyna

Data otrzymania próbek/wyrobów do badań: 15.01.2024

Data wykonania usługi: 18.01.2024 – 19.01.2024

Miejsce wykonania usługi: Laboratorium Badań Skóry i Materiałów Skóropodobnych

Rodzaj i liczba próbek/wyrobów do badań, oznaczenie próbek: 1 próbka (około 1 x A4) skóry z okrywą włosową opisana przez Klienta jako: „skóra biała niebarwiona owcza” – **próbka 8/2024/1**

Sposób pobierania próbek/wyrobów: próbka skóry przysłana przez zleceniodawcę

Rodzaj zleconych badań i/lub specyfikacja techniczna próbek/wyrobów: zgodnie z wymaganiami Klienta – zawartość (ekstrahowalnego) chromu(VI)

Wyniki badań: w tabeli 1 na str. 2

*) Świadectwo tylko dla badań OiB

Sprawozdanie może być powielone tylko w całości. Fragment sprawozdania może być powielony wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny

Tabela 1. Wynik badania dla skóry z okrywą włosową opisaną przez Klienta jako:
„skóra biała niebarwiona owcza”

Lp.	Rodzaj badania	Jedn. miary	Wynik badania Próbka 8/2024/1	Metoda badania	Wymagania Klienta na podstawie wartości podanej w Rozporządzeniu Komisji UE 2018/1513 z dn. 10.10.2018 r. (REACH)	Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami podanymi przez Klienta
1	Zawartość chromu(VI)	mg/kg	niewykrywalny (≤ 1,0 mg/kg)	PN-EN ISO 17075-1:2017-05	niewykrywalny ≤ 1 mg/kg	zgodny

UWAGA: Wyniki badań i stwierdzenie zgodności ze specyfikacją odnoszą się wyłącznie do zbadanej próbki. Do stwierdzenia zgodności zastosowano metodę prostej akceptacji w oparciu o dokument ILAC G8:09/2019 bez uwzględniania niepewności pomiaru.

Niepewność pomiaru: Podana w normie PN-EN ISO 17075-1:2017-05 minimalna granica wykrywalności chromu(VI) wynosi 3,0 mg/kg. W związku z tym, oznaczanie chromu(VI) poniżej tej wartości można traktować jako badanie jakościowe. A zgodnie z ILAC-G17:2021, kwestia szacowania niepewności pomiaru w odniesieniu do wyników jakościowych jest obszarem, gdzie potrzebne są dalsze wytyczne, jak w takich przypadkach stosować niepewność pomiaru.

Autoryzował(a)

LABORATORIUM BADAŃ SKÓRY
I MATERIAŁÓW SKÓROPODOBNYCH
KIEROWNIK

dr hab. Barbara Wionczyk

Kierownik laboratorium badawczego

LABORATORIUM BADAŃ SKÓRY
I MATERIAŁÓW SKÓROPODOBNYCH
KIEROWNIK

dr hab. Barbara Wionczyk

KONIEC SPRAWOZDANIA/ŚWIADECTWA^{*)}

*) Świadectwo tylko dla badań OiB

Sprawozdanie może być powielone tylko w całości. Fragment sprawozdania może być powielony wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny